

SPECIFIKACE

Aktivní uhlí SILCARBON SC 40

SAP	451996
Kvalita	technická
Popis zboží :	Tvarované uhlí(pelety) granulované uhlí
Chemická a fyzikální charakteristika	Průměr granulí cca 4 mm
	Hustota po setřesení (ASTM D 2854) 450 ± 25 kg/m ³
	Obsah vody při balení (ASTM D 2867) max. 6 %
	Jodové číslo (AWWA B 600) min. 1050 mg/g
	Specifický povrch(BET) (DIN 66 132) cca 1100 m ² /g
	Adsorpce CCl ₄ (ASTM D 3467) min. 70 %
	Adsorpce benzenu při 20 °C:
	288 g/m ³ 45 ± 3 hm. %
	32 g/m ³ 38 ± 3 hm. %
	3,2 g/m ³ 24 ± 3 hm. %
0,3 g/m ³ 15 ± 3 hm. %	
Balení	Papírové pytle s PE vložkou 25 kg netto
Skladovací podmínky	Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých a čistých skladech

2003-08-19