



Technický list

Akrylový bezfarebný lak Superior 2K HS 2:1

Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie

Technické informácie o produkte:

2K Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom pevných látok, určený pre TOP opravy automobilových karosérií. Vyznačuje sa rýchlym zasychaním, vysokou tvrdosťou a vynikajúcim leskom. Lak môžeme aplikovať na pripravenú vrstvu už 15-20 minút po odparení riedidla. Je odolný voči UV žiareniu a agresívnym poveternostným podmienkam, čo zaručuje dlhodobý vynikajúci vzhľad lakovaného povrchu.

Priľnavosť na:

- vodou a rozpúšťadlami riediteľné, základné farby

Príprava laku:

Objemový pomer zmiešavania



Lak	2
Tužidlo	1
Riedidlo	5-10%

Dôkladne premiešajte lak, tužidlo a riedidlo na akrylových produktoch až do homogénna.

Neprekračujte odporúčané množstvo tužidla.

Viskozita nástreku:



Bez riedenia 18-19 s DIN 4/20°C, po pridaní riedidla 15-16 s DIN 4/20°C

Nanášanie:



Aplikuje sa striekacou pištoľou, vybavenou tryskou s priemerom 1,3 - 1,4 mm pri tlaku 2,0 - 2,5 MPa. Počet vrstiev: 1,5-2

Doba spracovateľnosti:



1 hodina pri teplote 20°C s použitím normálneho tužidla

Doba odvetrávania medzi vrstvami:



10 - 12 minút pri 20°C

Aplikácia sa vykonáva pri minimálnej teplote 10°C a relatívnej vlhkosti nie väčšej ako 70%.

Doba schnutia:



Bez prachu: 30 minút pri 20°C

Použiteľná tvrdosť: 14 hodín pri 20°C alebo 45 minút pri teplote 50°C

Úplné vytvrdnutie: 4 dni

Doba sušenia sa vzťahuje na teplotu jednotlivých zložiek.

Teploty pod 20°C predlžujú dobu vytvrdzovania.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Bezfarebná kvapalina s aromatickou vôňou. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie; 840 g/l.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

Záručná doba:

12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia:

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

Tužidlo použiť:

Používajte len tužidlo Normál 1: 2 alebo Rýchle vytvrdnutie 1: 2 akrylovým lakom Classic POLFILL.

Čistenie zariadenia:

Riedidlom akrylových produktov alebo rozpúšťadlom produktov na báze nitrocelulózy.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca:

LERG S.A.
Pustkow Osiedle 59 D
39 – 206 Pustków 3
Poľsko

**Dovozca-Distribútor:**

W-Servis s r.o.
Vácka 4102/3
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
tel.: +421-4260196-7
fax: +421-4260116
mail: obchod@wservis.sk
www.wservis.sk