

**POPIS:**

MIPA 2K Express Filler FX 3 je vysokohodnotný 2K plnič pre rýchle a racionálne reparatívne lakovanie (expres technológia). Po schnutí 10-15 min./60°C alebo 5-10 min. IR sušením a po vychladnutí môžu byť lakované dielce brúsené. Pripravený pre spracovanie je po pridaní tužidla MIPA 2K Härter HX 10 alebo HS 10. Má vynikajúcu príľnavosť na čistých kovoch, veľmi vhodný pre malé opravy.

<b>Odtieň</b>	sivý		
<b>Zmiešavací pomer</b>	4:1 podľa objemu		
<b>Tužidlo</b>	MIPA 2K HS Härter HX 10, HS 10		
<b>Riedenie</b>	pripravený pre aplikáciu po pridaní tužidla, pre veľmi hladké povrchy sa môže pridať do 10 % MIPA 2K Verdünnung.		
<b>Viskozita pri striekaní 20°C</b>	20-30 s 4mm DIN		
<b>Spracovanie</b>	<b>Striekačný tlak</b>	<b>Veľkosť trysky</b>	<b>Počet nastriekaných vrstiev</b>
<b>Vzduchové striekanie</b>	1,5-2 bar	1,4-1,6 mm	1-2
<b>Doba spracovania</b>	45 min. pri 20 °C		
<b>Hrúbka vrstvy/suchá vrstva</b>	50-100 mic.		
<b>Čas odvetrania</b>	2-5 min. medzi striekanými vrstvami		
<b>Čas zasychania</b>	<b>prestrikateľný</b>	<b>odolný voči prachu</b>	<b>pevný na dotyk</b>
<b>Teplota objektu 20°C</b>		5-10 min.	25-30 min.
<b>Teplota objektu 60°C</b>		2-5 min.	10 min.
<b>IR sušič</b>		2-5 min.	10 min.
<b>Obsah VOC + kategória výrobku</b>	EU Hranica pre tento produkt 540g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje maximálne 520 g/l VOC		

**Podmienky spracovania:**

Od 10°C a pri relatívnej vlhkosti max.75%.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.