

MIPA P 35 je elastický kontúrovací tmel špeciálne pre lakovanie plastových dielcov. Veľmi dobrá priľnavosť, vysoká elasticita, rýchle zasychanie a ľahké brúsenie.

<b>Odtieň</b>	tmavo sivý (cca. RAL 7024)		
<b>Zmiešavací pomer</b>	100:2		
<b>Tužidlo</b>	MIPA Härter P		
<b>Riedenie</b>			
<b>Viskozita pri striekaní 20°C</b>			
<b>Spracovanie</b>	<b>Striekací tlak</b>	<b>Veľkosť trysky</b>	<b>Počet nastriekaných vrstiev</b>
<b>Vzduchové striekanie</b>			
<b>Airless/Airmix</b>			
<b>Doba spracovateľnosti</b>	cca. 4-5 minút		
<b>Hrúbka vrstvy/suchá vrstva</b>			
<b>Čas odvetrania</b>			
<b>Čas zasychania</b>	<b>prestriekateľný</b>	<b>odolný voči prachu</b>	<b>pevný na dotyk</b>
<b>Teplota objektu 20°C</b> <b>Teplota objektu 60°C</b>	Brúsiteľný po 20-30 min.		
<b>Obsah VOC + kategória výrobku</b>	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 3 g/l VOC		

**Podmienky spracovania:**

Nad +10°C a max. 80 % vzdušnej vlhkosti.

**Upozornenie:**

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený masťou. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). MIPA P 35 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.