

Mipa P 60 S je dvojkomponentný striekací plnič na báze polyesterovej živice. Je vhodný pre oceľové podklady, alebo nanášania schopné staré nátery. Produkt je určený najmä pre vyplňanie nerovností, silných stôp po brúsení, taktiež hrubo predpripravených opravovaných miest v jednom kroku.

Výdatnosť: 4-6 m²

Odtieň	sivá		
Zmiešavací pomer	950 ml P 60 S : 50 ml Härter PS, podľa objemu podľa hmotnosti: 30:1 (napr. 300 g : 10 g)		
Tužidlo	cca. 5% MIPA Härter PS podľa objemu		
Riedenie	MIPA PE - Verdünnung, pridať max. 5%		
Viskozita pri striekaní 20°C	po pridaní tužidla pripravený pre striekanie		
Spracovanie	Striekací tlak	Vel'kosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	3-4 bar	2,0 - 2,5 mm	2-5
Airless/Airmix			
Doba spracovania	30 minút / 20 °C		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	150-300 mic. Maximálne 1000 mic.		
Čas odvetrania			
Čas zasychania	<i>prestriekeľný</i>	<i>odolný voči prachu</i>	<i>pevný na dotyk</i> <i>schopný montáže</i>
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 2-3 hod.		
Teplota objektu 60°C	Brúsiteľný po cca.30 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 139 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nepoužívať pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej relatívnej vlhkosti ako 75 %. Nesmie byť použitý na starých termoplastických náteroch, bežné základy a základy obsahujúce kyselinu. Pri neúmernom použití tužidla môže dôjsť k vzniku flákov na vrchnom laku. Pri prelakovaní izolovať 1K alebo 2K plničom.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.