



Professional Coating Systems

MIPA P 97 Softspachtel

Informácie o produkte

Strana 1/1

MIPA P 97 je dvojzložkový polyesterový plniaci a finišovací tmel s prínavosťou na ocelový, tiež pozinkovaný plech, pocínované plechy, hliník, a lamináty. Krátke zasychacie časy, ľahká brúsiteľnosť a bezpórové nanášanie aj pri hrubších vrstvách sú veľké prednosti tohto špičkového produktu. Prelakovať s MIPA 2K HS plničmi, alebo MIPA EP Primer- Surfacerom.

Odtieň	beige (žltá)		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	3-4 minúty		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 20 min.		
Teplota objektu 60°C (IR Sušenie)	Brúsiteľný po cca.5 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 6 g/l VOC		

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený masťou. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyslé podklady. (reaktívny základ) MIPA P 97 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk