

POPIS:

Mipa Rapidprimer je jednokomponentný príľnavostný s aktívnou antikoróznou ochranou pre automobilové účely. Je vhodný pre oceľ, zinok aj hliník, taktiež pre bežné prelakovateľné autoplasty. (v prípade odporúčame preveriť prelakovateľnosť). Nanášať len na dobre odmastnené podklady. Zinok a hliník prebrúsiť. Nie na termoplastické podklady. Neprelakovať s polyesterovým striekacím tmelom. Prelakovateľný s rozpúšťadlovými, vodouriediteľnými 2K aj 1K lakmi.

Výdatnosť: 6-8m²/l

Odtieň	červenohnedý, RAL 9002		
Zmiešavací pomer			
Tužidlo			
Riedenie	Mipa Verdunnung UN, 2K - Verdunnung, pridať 50%		
Viskozita pri striekaní 20°C	18-22 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	3-4 bar	1,3-1,5 mm	1-2
AIRLESS			
Doba spracovania			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	10-15 mic.		
Čas odvetrania	10 min.		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C			schopný montáže
2:1 s MIPA Verdunnung UN	40-50 min.	30-45min	30-45min
2:1 s MIPA 2K-Verdunnung	60-80 min.	50-70 min.	50-70 min.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 780g/l , kategória b/c. Tento produkt obsahuje maximálne 680 g/l VOC		

Upozornenia:

Nad +10°C a max.80% relatívnej vlhkosti.

Zvariteľnosť bola skúšaná podľa DVS 0501 a posudkom č.275/670/99/925 Výskumného ústavu Zvaračského v Halle potvrdená.

Skladovateľnosť: v uzatvorených originálnych nádobách min. 2 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzná a bez záruky.