

Mipa 2-zložkový lesklý lak v spreji je rýchloschnúci lak s brilantným leskom pre lakovanie základných farieb a metalíz. Vysoko odolný voči vplyvom počasia a taktiež voči chemickému a mechanickému zaťaženiu. Odolný benzínu a naftu!



### Podklad:

Bázické farby a metalízy  
Musí byť čistý a odmastnený.  
Aj na staré plne vytvrdnuté farby



### Príprava podkladu:

Povrch odmastnite so silikónovým odmastňovačom

### Vlastnosti:

Vysoká UV odolnosť - nežltne  
Vysoká odolnosť voči vplyvom počasia  
Perfektný rozlev  
Bezpečná a čistá aplikácia tužidla  
Veľmi vysoká odolnosť voči chemickému a mechanickému namáhaniu  
Odolný voči poškrabaniu a benzínu a naftu!

Farba /  
Stupeň lesku:

Bezfarebný  
Vysoký lesk

### Príprava:



Nádobu poriadne premiešajte až pokiaľ sa guľičky v dóze pohybujú voľne!



Pred lakovaním, vyberte červený gombík z ochranného vrchnáka, otočte sprej o 180° a pripojte ho k tyčinke, ktorá je v spodnej časti spreja



Umiestnite sprejovú dózu na tvrdú podložku dole hlavou.  
Veľmi silno zatlačte červený gombík rukou až na doraz. (pre istotu aj viackrát)



Dózu poriadne premiešajte!

### Aplikácia:



Otestujte striekanie – Vzdialenosť pri striekaní je cca 25 cm  
Aplikujte 2 - 3 vrstvy pre hrúbku suchého filmu 40 - 50 µm

### Odvetranie:



5 min. medzi jednotlivými vstvami



### Časy schnutia:



#### Schnutie:

Suché proti prachu	10 - 15 min. / 20°C
Suché na dotyk:	4 h / 20°C
Celkom vytvrdnuté:	24 h / 20°C
Leštiteľný:	8 - 9 h / 20°C

Životnosť natuženej zmesi: 5 - 6 h

### Podmienky pre aplikáciu:

Od +10°C a do 80% relatívnej vzdušnej vlhkosti.

### Skladovateľnosť:

12 - 18 mesiacov

### VOC- Regulácia:

EC limitná hodnota pre výrobok (kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Tento výrobok obsahuje max. 840 g/l VOC

### Bezpečnostné informácie:

Potrebné informácie sú v karte bezpečnostných údajov

Tento technický list slúži len na informačné účely! Podané informácie sú v súlade s našimi najnovšími znalosťami a sú založené na dlhodobých skúsenostiach s výrobou našich produktov. Tieto informácie sú nazaväzujúce a sú bez záruky.