

POPIS:

MIPA 1K Glashärter je príľnavostný základ pre sklenené plochy pre prelakovanie MIPA 2K akrylovými, PUR vrchnými lakmi alebo MIPA dvojvrstvovým basislakom. Väčšinou bude zaručená dostatočná príľnavosť na väčšine sklenených povrchov. Na problematických sklenených povrchoch alebo špeciálnych požiadavkách na náter skla je potrebné tužiť MIPA 2K laky so špeciálnym tužidlom PU 950-25. V tomto prípade preštudujte prosím informácie o produkte MIPA PU Härter 950-25. Zásadne je dôležité a generálne odporúčané pri každom nátere skla vykonať najskôr skúšobné lakovanie a vyhodnotiť tak vhodnosť.

MIPA 1K Glasprimer zmení polaritu povrchu skla a vylepšuje tým následne príľnavosť náteru.

Použitie ako sprostredkovateľ príľnavosti striekaním:

1. MIPA 1K Glasprimer naniest' striekacou pištoľou v tenkej vrstve.
2. MIPA 1K Glasprimer nechať pôsobiť pár minút na podklad.
3. Prelakovanie musí prebehnúť v priebehu 24 hodín.
4. Prelakovanie s MIPA 2K Akrylovými a PUR vrchnými lakmi alebo 2 vrstvovými BC/WBC lakmi s bezfarebnými lakmi štandardné použitie, alebo zaručenie čo najlepšej príľnavosti:
Prelakovanie s MIPA 2K Akrylovými a PUR vrchnými lakmi alebo 2 vrstvovými BC/WBC lakmi s bezfarebnými lakmi plus PU 950-25 podľa Informácie o produkte MIPA PU 900-25

Použitie ako prípravny prostriedok:

1. MIPA 1K Glasprimer naniest' hubou alebo utierkou na sklenený povrch.
2. MIPA 1K Glasprimer nechať pôsobiť niekoľko minút.
3. Potom MIPA 1K Glasprimer utrieť a nechať vyschnúť.
4. Prelakovanie s MIPA 2K Akrylovými a PUR vrchnými lakmi alebo 2 vrstvovými BC/WBC lakmi s bezfarebnými lakmi štandardné použitie, alebo zaručenie čo najlepšej príľnavosti:
Prelakovanie s MIPA 2K Akrylovými a PUR vrchnými lakmi alebo 2 vrstvovými BC/WBC lakmi s bezfarebnými lakmi plus PU 950-25 podľa Informácie o produkte MIPA PU 950-25

Upozornenie:

MIPA 1K Glasprimer reaguje so vzdušnou vlhkosťou, preto uzáver rýchlo po odliatí produktu uzavrieť. Zabrániť vdychovaniu rozprachu produktu.

na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.