

POPIS:

Mipa Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bezchromátový, 2K základ s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou priľnavosťou na železe, ušľachtilej oceli a NE- kovoch (mäkký a tvrdý hliník, zinok, pochrómovaná ušľachtilá oceľ. Mipa Aktivprimer je prelakovateľný so všetkými Mipa 1K a 2K systémami.

Lakovanie sa môže vykonávať aj v 3 vrstvách. (Aktivprimer / plnič / vrchný lak).

Výdatnosť: 8-10 m²/l

Odtieň	žlto-zelený lazúrovací		
Zmiešavací pomer	2:1 (pre veľké plochy je možné 1:1)		
Tužidlo	Mipa Härter WPZ		
Riedenie	Viskozita sa dosiahne s vyššie uvedeným zmieš. pomerom		
Viskozita pri striekaní 20°C	16-18 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	3-4 bar	1,3-1,5 mm	1-1 1/2
Airless/Airmix			
Doba spracovania	12 hod.		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	10-15 mic.		
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	30 min.	4-6 min.	20-25 min.
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 780g/l , kategória b/c. Tento produkt obsahuje maximálne 704 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Priľnavosť na nerezovej oceli najskôr preskúšať. MIPA Aktivprimer musí byť prelakovaný najneskôr do 8 hodín.

Dielce základované MIPA Aktivprimerom chrániť pred vlhkosťou. Neskladovať v poškodených obaloch.

Nepoužívať na termoplastických podkladoch. Nepoužívať pod polyesterové hmoty.

Neprelakovávať priamo s základnými materiálmi napríklad MIPA EP Grundierfiller, MIPA EP 100-20, MIPA WBC.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

Tel.: 052 /7728876

0918/591622

Fax.: 052/7893072

E-mail:mipa@autolack.sk