

Obj.číslo: 234610000  
234600000

## Mipa 2K - Elastic

2K Změkčovací přísada



### Mipa 2K - Elastic - Změkčovací přísada

Revize 06/05/2014

Mipa 2K-Elastic Změkčovací přísada pro všechny běžně používané MIPA 2K automobilové barvy (OC, AC, PUR HS), MIPA 2K bezbarvé laky, které jsou míchány v poměru 2:1 a MIPA 2K-HS Express čirý lak CX3, možno přidání i do 2K plničů a základů.

<b>Pozor:</b>	<b>Nutné použít při lakování dílů z měkkých plastů !</b>		
<b>Technické údaje:</b>			
<b>Barva:</b>	Bezbarvý		
<b>Specifická hustota:</b>	1,012 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)		
<b>Viskozita:</b>	20 s (DIN 53211/4)		
<b>Obsah netěkavých složek:</b>	52,20%		
<b>Specifická hmotnost:</b>			
<b>Obsah VOC:</b>			
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. g/l, kategorie			
Obsah VOC v přípravku:	Obsah VOC v aplikační směsi:		
<b>Míchací poměr:</b>	cca 10 - 50% k namíchané barvě (bez komponentů) MIPA 2K-HS-Expres-Klarlack CX 3 je možné plastifikovat až 15% MIPA 2K-Elastic.		
<b>Tužidlo:</b>	Po přidání přísady 2K Elastic použijte předepsané tužidlo v určeném poměru pro základní materiál. (přidání změkčovací přísady nemá vliv na tužicí poměr)		
<b>Ředění:</b>	2K ředidly dle potřeby		
<b>Zpracování:</b>	Tlak	Tryska	Vrstvy
<b>HVLP</b>			
<b>Pistole/ s horní nádobkou</b>			
<b>Zpracovatelnost:</b>	Doba sušení je závislá na množství přidávané přísady MIPA 2K Elastic. Doba schnutí může být prodloužena až o 100%.		
<b>Tlšťka vrstvy:</b>			
<b>Odvětrání:</b>			
<b>Schnutí:</b>	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž
<b>Teplota okolí 20°C:</b>			
<b>Teplota okolí 60°C:</b>			
<b>Podmínky pro zpracování:</b>	od +10°C a do 75% relativní vlhkosti.		

#### Aplikační podmínky:

U použití směsi MIPA 2K-HS Express bezbarvý lak CX 3 a MIPA 2K Elastic, může dojít k mírnému prodloužení doby schnutí.  
Viz "Lakování plastů/syntetiky" L8

#### Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

#### Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

#### Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02 Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz