

Obj.číslo: 242 910 003

Mipa Vicrom "mirror glaze"

Mipa barva s chromovým efektem.

**Mipa Vicrom "mirror glaze"**

Revize 02/03/2015

Mipa Vicrom "MIRROR GLAZE" - barva pro vytvoření chromového vzhled se zrcadlovým efektem. Barva je vhodná pro lakování disků kol, ozdobných lišt, zrcátek, klik dveří a dalších doplňků. Při přelakování Mipa 2K transparentním lakem získává odolnost proti UV záření, mechanickému namáhání a odolnost rozpouštědlům.

Teoretická vydatnost: tloušťka suché vrstvy 3 µm

Technické údaje:

Barva: "mirror glaze" Chromový efekt
Viskozita při 20°C: 14 - 16 s 4mm DIN
Míchání: dodáváno ve viskozitě vhodné pro aplikaci
Tloušťka vrstvy: 3 µm

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky, kategorie:
 Obsah VOC v přípravku:

Ředění: V případě potřeby použijte Mipa BC ředidlo

Zpracování:

Stříkání:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Pistole/ s horní nádobkou	2 - 3 bar	0,8 - 1,0 mm	-
HVLP	2,0 - 2,5 bar Tlak na výstupu 0,7bar	0,8 - 1,0 mm	-

Zpracovatelnost: -

Odvětrání mezi vrstvami: 2 - 5 min. před aplikací další vrstvy

Schnutí:	Proti přelakovatelný	Na dotyk	Na montáž	Plné chem. a mechanické zatížení
Teplota objektu 20°C	45 - 60 min.			
Teplota objektu 60°C	30 min.			

Aplikační podmínky: Od + 10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti

Neaplikovat přímo na termoplastické hmoty a nevyzrálé podklady.

Postup lakování:

Podkladová vrstva : Mipa 2K krycí černý lak (např.: **Mipa PUR-T95, PUR HS-T95, nebo OC-T95.**

Přelakovatelný do 4dnů od nalakování, minimálně 8hod.po aplikaci při teplotě 20 °C, nebo 30 minut při 60 ° C.

Podkladovou barvu pod Mipa "Mirror glaze" nesmíte přebrousit!

Podkladový povrch musí být bez vad, hladký, bez škrábanců, pro odstranění otisků vyleštíte mikrofišovou utěrkou. Pro dosažení optimálního zrcadlového vzhledu musí být podklad naprosto hladký a bezchybný.

Výsledek barvy:

Při použití Mipa "Mirror glaze" musí být vždy zajištěna aplikace v tenkých vrstvách jednotlivých nástřiků. Pro tento účel, doporučujeme aplikovat z větší vzdálenosti lakovací pistole od lakovaného předmětu. Nelakovat mokré vrstvy, spíše barvu naprašovat ve slabých vrstvách. Mipa Mirror glaze " je nutno aplikovat ve slabých lazurových vrstvách k dosažení co nejlepšího zrcadlového efektu.

V tomto případě, více prosvítající černý podklad, zajistí větší zrcadlový efekt.

Poznámky:

Aplikace Mipa bezbarvého laku: Mipa "Mirror glaze" prosychá cca 45 do 60 minut mezi vrstvami při pokojové teplotě.

Přelakovatelný asi po 30 minut při 60 °C s použitím MIPA 2K bezbarvého laku (CC8) obsahem rozpouštědla.

Aplikace první vrstvy laku by měla být velmi slabá z důvodů uzavření podkladu (záprach).

Druhou finální vrstvu krycího laku aplikujeme cca po 10-20 min. Vytvoříme lesklou souvislou finální vrstvu.

Tip:

Pro dosažení maximálního lesklého efektu u MIPA "Mirror glaze" aplikujte na vrstvu Mirror glaze slabou vrstvu rozstříkovaného ředidla. Po odvětrání cca. 5 min. aplikujte finální vrstvy krycího laku Mipa (CC8). Tím bude dosaženo dokonalejšího rozlivu laku a lepšího konečného výsledku.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.