



Professional Coating Systems

MIPA P 85

s redukovaným obsahom styrolu

Informácie o produkte

Strana 1/1

MIPA P 85 je vysoko biely, zvlášť ľahko brúsiteľný dvojkomponentný jemný tmel na báze polyesterovej živice s príľnavosťou na železo, oceľ, lamináty a drevo. Na základe jeho jemnosti a vynikajúcej krycej schopnosti je MIPA P 85 vhodný ako krycí a jemný tmel na nanášanie v tenkých a najtenších vrstvách ako vrchná vrstva na PE- Fullspachtell -plniaci tmel na uzatvorenie prípadných pórov, alebo malých nerovností a na odstránenie malých chýb pri lakovaní, škrabancov atď. na karosérii. Bez problémov sa môže nanášať na zvislých plochách. Podiel styrolu je redukovaný na < 10 %.

Odtieň	vysoko biely		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	4-5 minút		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 15-20 min.		
Teplota objektu 60°C	Brúsiteľný po cca.10 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 35 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad +10°C a max.vlhkosť vzduchu 80%.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený masťô. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). Tmel a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať. Nepoužívať viac ako 3% tužidla P ! Predávkovanie tužidla vedie k vytváraniu flákov na vrchnom laku. Poškodené miesta na čistých nelakovaných kovoch zbaviť hrdze a prebrúsiť nasucho s P 80/P 150. Po vysušení tmelu, tento prebrúsiť nasucho s P 150/P240. Pred nanášaním plniča prebrúsiť celú plochu nasucho s P 240/P 360 do matna. Pre optimálnu príľnavosť na hliníkových a pozinkovaných povrchoch predzákladovať s MIPA EP Primerom - Surfacerom. Pred nanášaním laku izolovať s MIPA 1K, alebo 2K plničom. MIPA EP Primer-Surfacer odporúčame tiež použiť pre zvýšenie antikorozynej odolnosti napr. pri oprave veteránov. Tmel brúsiť len nasucho.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk