



Professional Coating Systems

# MIPA P 99 Multistar

Informácie o produkte

Strana 1/1

MIPA P 99 je dvojzložkový polyesterový plniaci a finišovací tmel s príľnavosťou na oceľový, tiež pozinkovaný plech, hliník, a GFK. Krátke zasychacie časy a ľahká brúsiteľnosť sú ďalšími znakmi tohto špičkového produktu. špičkového produktu. Prelakovať s Mipa 4+1 Acrylfiller HS, alebo Mipa EP Grudierfiller.

<b>Odtieň</b>	beige ( žltá)		
<b>Zmiešavací pomer</b>	100:2		
<b>Tužidlo</b>	MIPA Härter P		
<b>Riedenie</b>			
<b>Viskozita pri striekaní 20°C</b>			
<b>Spracovanie</b>	<b>Striekací tlak</b>	<b>Veľkosť trysky</b>	<b>Počet nastriekaných vrstiev</b>
<b>Vzduchové striekanie</b>			
<b>Airless/Airmix</b>			
<b>Doba spracovateľnosti</b>	3-4 minuty		
<b>Hrúbka vrstvy/suchá vrstva</b>			
<b>Čas odvetrania</b>			
<b>Čas zasychania</b>	prestrikateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
<b>Teplota objektu 20°C</b>	Brúsiteľný po 20-30 min.		
<b>Teplota objektu 60°C</b>	Brúsiteľný po cca.5 min.		
<b>Obsah VOC + kategória výroby</b>	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 6 g/l VOC		

## Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený masťou. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). MIPA P 99 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

**MIPA Autolack s.r.o.**

Hraničná 3586/26  
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876  
0918/591622  
Fax.: 052/7893072  
E-mail:mipa@autolack.sk