



Technický list

Tesniaca hmota natierateľná s hliníkovým práškom

Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie

Technické informácie o produkte:

Jednozložkový produkt na báze živíc a syntetického kaučuku s prídavkom hliníka. Je určený na utesňovanie a zakrytie spojov karosárskych prvkov, najmä tých, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou, väčšou pružnosťou, odolnosťou proti vibráciám, poveternostným podmienkam a teplotám. Obsah thixotropných činidiel uľahčuje aplikáciu a nízke povrchové zmenšenie objemu pri schnutí zachováva pôvodnú stopu štetca na vytvrdenom povlaku. Po použití môžu byť naň nanosené všetky typy autolakov.

Priľnavosť na:

- surové a základné nátery plech,
- natreté oceľové povrchy

Príprava podkladu:

Pred aplikáciou očistite povrch (odstráňte koróziu), odmastite a potom dôkladne vysušte.

Nanášanie:

Prípravok sa aplikuje na očistené povrchy pomocou kefy s tvrdými vlasmi alebo špachtľou. Pri nanášaní hmoty nevykazuje žiadnu tendenciu odkvapkať.

Optimálna pracovná teplota 10°C až 25°C.

Doba schnutia:

Povlak na suchom povrchu - 20 - 30 minút pri 23°C

Rýchlosť vytvrdnutia - vrstva s hrúbkou cca 1 mm za deň.

Povrch je možné natrieť po vytvrdnutí všetkými lakmi.

Hrúbka nanášanej vrstvy má značný vplyv na dobu sušenia.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Pasta kovovo sivej farby s aromatickým, sladkým zápachom. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie; 540 g/l.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

Záručná doba:

12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia:

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

Čistenie zariadenia:

Riedidlo akrylových produktov alebo rozpúšťadlom produktov na báze nitrocelulózy.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca:
LERG S.A.
Pustkow Osiedle 59 D
39 – 206 Pustków 3
Poľsko



Dovozca-Distribútor:
W-Servis s r.o.
Vácka 4102/3
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
tel.: +421-4260196-7
fax: +421-4260116
mail: obchod@wservis.sk
www.wservis.sk