



## *Technický list*

# **Tmel jemný**

### **Technické informácie o produkte:**

2K Polyesterový vysokohodnotný jemný tmel pre ľahké a rýchle tmelenie nerovností, hrbolčiek a povrchových preliačení. Vhodný pre ručné aj mechanické opracovanie, odporúča sa na úpravu povrchov ktoré nemožno mechanicky opracovávať kvôli obtiažnemu prístupu. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na rôzne povrchy, vhodná tvrdosť pri zachovaní vysokej flexibility minimalizuje nebezpečenstvo vzniku trhlín aj pri použití na väčších plochách.

### **Priľnavosť na:**

- oceľ,
- pozinkovaná oceľ,
- polyesterové lamináty,
- hliník,
- staré nátery.

***Nenanášajte priamo na reaktívne primery a jednozložkové akrylové a nitrocelulózy.***

### Príprava:




Opracované plochy odmastiť a očistiť.



Čistý povrch zbavený mastnôt dôkladne vysušte.

### Príprava tmelu:



Dôkladne premiešajte na homogénnu jednofarebnú hmotu 100 hmotnostných dielov tmelu 2-3 hmotnostné diely tužidla. Tmel netužiť keď teplota klesá pod 10°C.

**Použitie príliš veľa tužidla môže spôsobiť zmenu farby vrchného náteru.**

**Pracujte v prostredí kde je vzdušná vlhkosť pod 90%.**

**Pred tmelením nezabudnite zdrsniť povrch ak nebol zdrsnený predchádzajúcou pracovnou operáciou!**

### Aplikácia:




Nanáša sa na substrát v tenkých vrstvách prípravku v dĺžke 4-5 minút / 20°C, najmenej 10°C.

### Doba schnutia:



20-30 minút / 20°C. Zvýšenie teploty urýchľuje proces vytvrdnutia.

### Brúsenie:



Hrubé brúsenie vykonávať brúsny papierom s abrazívom P80-P120, dokončovacie brúsenie vykonávať papierom s abrazívom P180 - P240.

### Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Tixotropná pasta, šedé pruhy s charakteristickou aromatickou vôňou, obsahujúca styrén. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie; 250 g/l.

**Skladovanie:**

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

**Záručná doba:**

12 mesiacov od dátumu výroby.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

**Tužidlo použiť:**

Dibenzoylperoxid pasta.

**Čistenie zariadenia:**

Acetón, NC rozpúšťadlá.

*Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.*

---

Výrobca:

LERG S.A.

Pustkow Osiedle 59 D

39 – 206 Pustków 3

Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

tel.: +421-4260196-7

fax: +421-4260116

mail: obchod@wservis.sk

www.wservis.sk