



### *Technický list*

## **Tmel multifunkčný**

*Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie*

#### **Technické informácie o produkte:**

Polyesterový tmel multifunkčný, kombinuje vlastnosti tmelu s vynikajúcim plnením a použitím aj v zložito tvarovaných miestach s hladkým konečným výsledkom bez aplikácie ďalšieho tmelu a potrebných dokončovacích prác. Výborná konzistencia umožňuje použitie vo zvislých plochách s vysokou flexibilitou. Ľahko sa nanáša a brúsi, môžeme začať brúsiť P120 a končíme P240-P320 brusivo nezanáša, šetrí čas a minimalizuje náklady. Pre potrebu väčšej hrúbky tmelu použite bez problémov viac tenších vrstiev!

#### **Prilnavosť na:**

- oceľ,
- pozinkovaná oceľ,
- polyesterové lamináty,
- hliník,
- staré nátery.

**Nenanášajte priamo na reaktívne primery a jednozložkové akrylové a nitrocelulózy.**

**Príprava:**




Opracované plochy odmastiť a očistiť.



Čistý povrch zbavený masťou dôkladne vysušte.

**Príprava tmelu:**



Dôkladne premiešajte na homogénnu jednofarebnú hmotu 100 hmotnostných dielov tmelu 2-3 hmotnostné diely tužidla. Tmel netužiť keď teplota klesá pod 10°C.

**Použitie príliš veľa tužidla môže spôsobiť zmenu farby vrchného náteru.**

**Pracujte v prostredí kde je vzdušná vlhkosť pod 90%.**

**Pred tmelením nezabudnite zdrsniť povrch ak nebol zdrsnený predchádzajúcou pracovnou operáciou!**

**Aplikácia:**



Nanáša sa na substrát v tenkých vrstvách prípravku v dĺžke 4-5 minút / 20°C, najmenej 10°C.

**Doba schnutia:**



35-45 minút / 20°C. Zvýšenie teploty urýchľuje proces vytvrdnutia.

**Brúsenie:**



Hrubé brúsenie vykonávať brúsny papierom s abrazívom P80-P120, dokončovacie brúsenie vykonávať papierom s abrazívom P180 – P320.

**Fyzikálne a chemické vlastnosti:**

Tixotropná pasta so svetlo šedými pruhmi s charakteristickou aromatickou vôňou, obsahujúca styren. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie; 250 g/l.

**Skladovanie:**

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

**Záručná doba:**

12 mesiacov od dátumu výroby.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

**Tužidlo použiť:**

Dibenzoylperoxid pasta.

**Čistenie zariadenia:**

POLFILL - NITRO rozpúšťadlo.

*Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.*

---

Výrobca:

LERG S.A.

Pustkow Osiedle 59 D

39 – 206 Pustków 3

Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

tel.: +421-4260196-7

fax: +421-4260116

mail: obchod@wservis.sk

www.wservis.sk