



Technický list

Tmel so skleneným vláknom mikro

Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie

Technické informácie o produkte:

2K Polyesterový Mikro tmel je vystužený sklenenými vláknami s dĺžkou rádovo len niekoľko mikróv. Nová receptúra ponúka extrémne jemný tmel so skleneným vláknom pre vyplňovanie malých, stredných ale aj veľkých opráv a otvorov. Môžeme použiť aj na miesta ktoré boli poškodené koróziou po predchádzajúcom očistení. Tmel vykazuje vysokú mechanickú pevnosť so súčasne dobrou priľnavosťou a pružnosťou. Jednoduchá aplikácia tmelu a následná operácia brúsenia prebieha podstatne rýchlejšie ako u ostatných tmelov so skleneným vláknom. Môžeme začínať brúsiť brusivom P 120.

Tento tmel je vhodný hlavne pri rýchlych opravách väčších otvorov a dier automobilov a nákladnej doprave ale aj v priemyselnej oblasti.

Priľnavosť na:

- oceľ,
- pozinkovaná oceľ,
- polyesterové lamináty,
- hliník,
- staré nátery.

Nenanášajte priamo na reaktívne primery a jednozložkové akrylové a nitrocelulózy.

Príprava:




Opracované plochy odmastiť a očistiť.



Čistý povrch zbavený masťou dôkladne vysušte.

Príprava tmelu:



Dôkladne premiešajte na homogénnu jednofarebnú hmotu 100 hmotnostných dielov tmelu 2-3 hmotnostné diely tužidla. Tmel netužiť keď teplota klesá pod 10°C.

Použitie príliš veľa tužidla môže spôsobiť zmenu farby vrchného náteru.

Pracujte v prostredí kde je vzdušná vlhkosť pod 90%.

Pred tmelením nezabudnite zdrsniť povrch ak nebol zdrsnený predchádzajúcou pracovnou operáciou!

Aplikácia:



Nanáša sa na substrát v tenkých vrstvách prípravku v dĺžke 4-5 minút / 20°C, najmenej 10°C.

Doba schnutia:



30-40 minút / 20°C. Zvýšenie teploty urýchľuje proces vytvrdnutia.

Brúsenie:



Hrubé brúsenie vykonávať brúsnym papierom s abrazívom P80-P120, dokončovacie brúsenie vykonávať papierom s abrazívom P180 – P320.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Tixotropná pasta s jasne béžovými pruhmi s charakteristickou aromatickou vôňou, obsahujúca styren. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie; 250 g/l.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

Záručná doba:

12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia:

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

Tužidlo použiť:

Dibenzoylperoxid pasta.

Čistenie zariadenia:

POLFILL - NITRO rozpúšťadlo.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca:

LERG S.A.

Pustkow Osiedle 59 D

39 – 206 Pustków 3

Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

tel.: +421-4260196-7

fax: +421-4260116

mail: obchod@wservis.sk

www.wservis.sk