



### *Technický list*

## **Tmel so skleneným vláknom pre lamináty**

#### **Technické informácie o produkte:**

2K Polyesterový tmel vystužený rezanými sklenenými vláknami. Vzhľadom na použitie skrátenejších sklenených vlákien a špeciálne pružných živíc, má tmel dobrú pružnosť v kombinácii s vysokou mechanickou pevnosťou. Je určený pre použitie na veľkých plochách, vrátane vertikálnych plôch, ako aj na vyplnenie malých a veľkých otvorov a dutín v materiáli. Ľahko sa nanáša a brúsi.

#### **Priľnavosť na:**

- oceľ,
- polyesterové lamináty,
- hliník,
- staré nátery.

***Nenanášajte priamo na reaktívne primery a jednozložkové akrylové a nitrocelulózy.***

### Príprava:




Opracované plochy odmastiť a očistiť.



Čistý povrch zbavený masntôt dôkladne vysušte.

### Príprava tmelu:



Dôkladne premiešajte na homogénnu jednofarebnú hmotu 100 hmotnostných dielov tmelu 2-3 hmotnostné diely tužidla. Tmel netužiť keď teplota klesá pod 10°C.

**Použitie príliš veľa tužidla môže spôsobiť zmenu farby vrchného náteru.**

**Pracujte v prostredí kde je vzdušná vlhkosť pod 90%.**

**Pred tmelením nezabudnite zdrsniť povrch ak nebol zdrsnený predchádzajúcou pracovnou operáciou!**

### Aplikácia:



Nanáša sa na substrát v tenkých vrstvách prípravku v dĺžke 5-6 minút / 20°C, najmenej 10°C.

### Doba schnutia:



55-65 minút / 20°C. Zvýšenie teploty urýchľuje proces vytvrdnutia.

### Brúsenie:



Hrubé brúsenie vykonávať brúsnym papierom s abrazívom P80-P120, dokončovacie brúsenie vykonávať papierom s abrazívom P120 - P240.

### Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Tixotropná pasta s krémovými šedými pruhmi s charakteristickou aromatickou vôňou, obsahujúce styrén. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie; 250 g/l.

**Skladovanie:**

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

**Záručná doba:**

12 mesiacov od dátumu výroby.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

**Tužidlo použiť:**

Dibenzoylperoxid pasta.

**Čistenie zariadenia:**

Acetón, NC rozpúšťadlá.

*Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.*

---

Výrobca:

LERG S.A.

Pustkow Osiedle 59 D

39 – 206 Pustków 3

Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

tel.: +421-4260196-7

fax: +421-4260116

mail: obchod@wservis.sk

www.wservis.sk